


Finalit Nr. 22

Schutz-Imprägnierung



- atmungsaktiver und transparenter Schutz
- UV- und streusalzbeständig
- beständig gegen Schlagregen (sauren Regen) und Witterungseinflüsse, Verschmutzungen und Flecken
- für innen und außen geeignet
- Premium-Schutz-Imprägnierung
- pH-Wert: nicht anwendbar
- pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 100m², je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes



1) Das Produkt – Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung



a) Materialien

Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung eignet sich für Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein, Aggloterrazzo, Terrazzo, Betonstein und Waschbeton.

Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung ist nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Flächen!

b) Eigenschaften

- enthält kein Wachs, Silikon oder Acrylat
- atmungsaktiv (Goretex-Effekt): Feuchtigkeit im Stein kann entweichen, aber nicht eindringen - vor allem bei frisch verlegten Böden von Bedeutung
- bildet keinen geschlossenen Film, dadurch kein Abblättern
- verschließt Poren / Kapillaren des Steins nicht komplett, dringt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu 5 mm tief ein
- verändert die physikalischen Werte des Baustoffes nicht
- Atmungsaktivität, Farbton und Wasserdampfdurchlässigkeit bleiben erhalten
- beständig gegen verdünnte Alkalien und Säuren
- **WICHTIG bei Versuchen:** Durchtrocknungszeit: ca. 24 Stunden, begehbar nach ca. 1 Stunde

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Fußbodenheizung ausschalten!

c) Anwendung

Möglichkeiten der Vorbehandlung von saugenden Materialien vor der Imprägnierung:

- Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund (Farbvertiefer) PUR auf den sauberen, trockenen Stein auftragen
- Finalit Nr. 21S Porenfüller (minimale Farbvertiefung bei dunklen Steinen) bis 1:3 mit Wasser verdünnt auf den Stein auftragen - kann auch auf feuchte Flächen aufgetragen werden



- Objekttemperatur muss über +10°C liegen
- die zu bearbeitende Fläche muss sauber und trocken sein

- Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung PUR 1-2 Mal (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auf die saubere und trockene Fläche auftragen, gleichmäßig verteilen)
- mit Frotteetuch gründlich nachwischen (speziell bei polierten Materialien), zur Entfernung von Überschüssen und zur Vermeidung von Schlieren
- Nachwischen bei Großflächen: Einscheibenmaschine mit weißem Pad und Frotteetuch darunter
- Austrocknungszeit ca. 1-2 Stunden, Durchtrocknungszeit 24 Stunden
- bei Schlierenbildung (verursacht durch zuviel aufgetragene Imprägnierung), Fläche mit Heißluft nachbehandeln oder nochmals Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung auftragen und sofort mit einem Frotteetuch gründlich nachwischen
- optional: Oberfläche mit High-Speed- oder Einscheibenmaschine und weißem Kunststoffpad aufpolieren

Entscheidend für die Wirksamkeit der Imprägnierung ist ein **trockener Untergrund!** Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung kann in feuchte Oberflächen nicht eindringen bzw. kann sich die Depotwirkung nicht entfalten.

Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

3) Spezifikation

Aussehen	flüssig, farblos
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 0,5l, 1l, 5l, 20l Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.